

タカキュウドライシート グレード表

グレード	機能剤	25℃×48時間後吸湿率(%)	
		50%RH	90%RH
吸湿タイプ(200)	A型シリカゲル	9.8	14.8
吸湿タイプ(400)	A型シリカゲル	8.6	14.6
調湿タイプ	B型シリカゲル	3.4	25.5
調湿消臭タイプ	B型シリカゲル+特殊活性炭	2.9	23.4

測定条件:

<Jタイプ・SJタイプ> (5×20cm)を絶乾状態にし、25℃・相対湿度(50%RH・90%RH)の環境試験室内で48時間放置後、吸湿率

※表中のデータは、測定値であり保証値ではありません。